

Werkstoff / Material: AK99.7P		
Klassifizierung nach DIN EN ISO 60672-1 / Classification to DIN EN ISO 60672-1		
Al₂O₃ Gehalt / Al₂O₃ Content	99,7 ... 99,9	%
Dichte / Density	2,8±0,3	g/cm ³
Offene Porosität / Open Porosity	30±5	%
Mittlere Kristallitgröße / Average Crystalite Size	3±0,5	µm
Farbe / Color	weiß / white	
Biegefestigkeit / Bending Strength	> 50	MPa
E-Modul / E-Modulus		GPa
Vickers-Härte HV 10 / Vickers Hardness HV 10		N/mm ²
Bruchwiderstand K_{1c} / Fracture Toughness		MPa·m ^{1/2}
Weibull-Modul / Weibull Modulus		
Wärmedehnung / Thermal Expansion (0 ... 1000°C)		10 ⁻⁶ K ⁻¹
Wärmeleitfähigkeit / Thermal Conductivity		W/(m·K)
Max. Einsatztemperatur / Max. Working Temperature	1600	°C
Dielektrizitätskonstante / Dielectric Constant (1MHz/20°C)		
Dielektrischer Verlustfaktor / Dielectric Loss Factor (1MHz/20°C)		10 ⁻³
Durchschlagsfestigkeit / Dielectric Strength		kV/mm
Spezifischer Widerstand / Specific Resistivity (20°C)		Ω·cm
Mittlere Porengröße / Average Pore-size	500±200	nm
Temperaturwechselbeständigkeit / Thermal Shock resistance	250	K

Die angegebenen Werte wurden an Prüfkörpern ermittelt und sind typisch für den Werkstoff. Die Produkteigenschaften können jedoch in Abhängigkeit von Bauteilkonstruktion und Formgebungsverfahren von diesen Werten abweichen. / The values were determined on test specimen and are typical for the respective material. The product attributes can vary depending on design and production process.